



財團法人防焰安全中心基金會

FOUNDATION FIRE RETARDANT SAFETY CENTER

試驗結果表

(本表適用窗簾、布幕及施工用帆布等)

洗濯方式			現況							
A 1 法	加熱時間	試樣方向	餘焰時間 (秒)	餘燃時間 (秒)	碳化面積 (cm ²)	試樣方向	碳化距離 (cm)	D 法	試樣方向	接焰次數 (次)
			X≤3	X≤5	X≤30		X≤20			X≥3
	加熱1分	經向正面	0	0	5	經向正面			經向正面	4
		經向反面	0	0	5	經向反面			經向反面	4
		緯向正面	0	0	5	緯向正面			緯向正面	4
	著火後3秒	經向正面	0	0	4				經向正面	4
		緯向反面	0	0	4				緯向反面	4

洗濯方式			水洗							
A 1 法	加熱時間	試樣方向	餘焰時間 (秒)	餘燃時間 (秒)	碳化面積 (cm ²)	試樣方向	碳化距離 (cm)	D 法	試樣方向	接焰次數 (次)
			X≤3	X≤5	X≤30		X≤20			X≥3
	加熱1分	經向正面	0	0	4	經向正面			經向正面	4
		經向反面	0	0	5	經向反面			經向反面	4
		緯向正面	0	0	4	緯向正面			緯向正面	3
	著火後3秒	經向正面	0	0	4				經向正面	3
		緯向反面	0	0	3				緯向反面	4

注意事項：

- 一、本紙張規格大小為 $210 \times 297 \text{ mm}$ 。
- 二、試驗報告每頁之間應加蓋騎縫章。
- 三、不合格之試驗數值以粗體表示。

N1070174 (2-2)



財團法人防焰安全中心基金會

FOUNDATION FIRE RETARDANT SAFETY CENTER

防焰性能試驗報告書

正 本

107 年 3 月 12 日
焰試字第 N1070174 號

此 致

卡多利窗飾有限公司

桃園縣龜山鄉萬壽路一段 494-2 號 7 樓之 2

財團法人防焰安全中心基金會

董 事 長 洪 春 安

107 年 3 月 2 日所提出之防焰產品試樣，其試驗結果及試驗號碼如下。

樣 品 基 本 資 料			
物 品 種 類	窗 簾	品 名	L3551-51
材質、百分率	POLYESTER 100%	組 成	梭織布
洗濯試驗種類	現況、水洗	重 量	258 g/m ² (代)
支 數	70D × 300D	密 度	411/in × 86/in
備 註	1. 參考試驗方法：防焰性能試驗基準(95.3.29) 2. 本樣品資料均為廠商提供。 3. 試驗號碼：NB-07-6143，有效期限至 110.3.12。		
結 果 判 定			
判 定	合 格		
試 驗 日 期	107/3/6	試 驗 號 碼	NB-07-6143
報告簽署人	許依婷	試驗操作人員	游靜君

接下頁

N1070174 (2-1)